soveriso

Groupe DEVGLASS

VITRAGLASS

Nos critères d'acceptabilité des défauts

Types et Nombre de défauts	SOVERISO - VITRAGLASS	Règles Professionnelles
1 bulle	Acceptable : Ø < 1 mm	Acceptable : Ø < 2 mm
1 rayure	Acceptable : L < 5 mm	Acceptable : L < 25 mm
1 tâche	Acceptable : Ø < 1 mm	Acceptable : Ø < 2 mm

Echelle :



Conditions d'examen :

- De l'intérieur vers l'extérieur du local
- L'observateur devra être placé à 1.50 m (minimum) du vitrage
- Luminosité : 500 Candelas soit 1 ciel couvert, gris clair
- Pas d'ensoleillement direct sur le vitrage
- Examen du vitrage par portions de 1 m2
- Durée d'examen : 30 secondes par m2

CEKAL VITRAGE ISOLANT

vers F-06-2006